



2017191826Z

检 验 报 告

TEST REPORT



报 告 编 号: E202008210324

样品受理号: 5039892-2

样 品 名 称: 木尚办公复印纸

型 号 规 格: A4 210mm×297mm 70g/m² 500 张/包

委 托 单 位: 得力集团有限公司

广东省质量监督浆纸产品检验站

(检验检测专用章)

2020 年 08 月 28 日



NO.E202008210324

广东省质量监督浆纸产品检验站

检 验 报 告

共 2 页第 1 页

样品名称 (型号、规格、商标、等级)	木尚办公复印纸 A4 210mm×297mm 70g/m ² 500 张/包 合格品 得力	生产日期	2020-08
		出厂编号(批号)	——
		抽(送)样单号	5039892
		样品受理号	5039892-2
受检单位	——	检验类别	委托检验
生产单位	——	样品数量	1 包
委托单位	得力集团有限公司	抽样基数	——
抽样地点	——	抽(送)样日期	2020-08-19
来样方式/抽(送)样者	送样/易金辉	验讫日期	2020-08-28
检验依据	GB/T 450-2008《纸和纸板试样的采取及试样纵横向、正反面的测定》； GB/T 451.1-2002《纸和纸板尺寸及偏斜度的测定》； GB/T 451.2-2002《纸和纸板定量的测定》； GB/T 451.3-2002《纸和纸板厚度的测定》； GB/T 22364-2018《纸和纸板 弯曲挺度的测定》 GB/T 456-2002《纸和纸板平滑度的测定(别克法)》； GB/T 1543-2005《纸和纸板 不透明度(纸背衬)的测定(漫反射法)》； GB/T 7974-2013《纸、纸板和纸浆 蓝光漫反射因数 D65 亮度的测定(漫射/垂直法, 室外日光条件)》； GB/T 1540-2002《纸和纸板吸水性的测定(可勃法)》； GB/T 1541-2013《纸和纸板 尘埃度的测定》； GB/T 462-2008《纸、纸板和纸浆 分析试样水分的测定》；		
判定依据	Q/NDL 97-2020《复印纸》		
检验结论	该样品共检 15 项, 所检项目符合检验依据和判定依据的要求(详见下页)。 		
备注	(1) 本次检验所检项目由委托方指定; (2) 委托方声称: ①规格; ②等级; ③生产日期; ④商标。		

批准:

李振球

李振球

审核:

陈颂伟

陈颂伟

主检:

李伟坤

李伟坤

地址: 广东省江门市建设三路 48 号



防伪码: e1809e0583dc7da9af





NO.E202008210324

广东省质量监督浆纸产品检验站

检验报告

共 2 页第 2 页

序号	检验项目	单位	标准要求 (合格品: 70g/m ² 白色)	检验结果	单项评价
1	外观	—	1. 复印纸的切边应整齐、洁净, 不应有裂口和纸粉。 2. 复印纸张的纤维组织应均匀。纸面应平整, 不应有褶子、皱纹、残缺、破洞、砂子、硬质块及其他影响使用的纸病。	符合	合格
2	定量	g/m ²	67.2~77.0	70.8	合格
3	定量偏差	%	-4~+10	+1.1	合格
4	厚度	μm	≥88	98	合格
5	挺度 (弯曲法)	mN	纵向: ≥65 横向: ≥26	纵向: 74.4 横向: 32.3	合格
6	吸水性, Cobb60	g/m ²	≥15	24.8	合格
7	亮度 (白度)	%	85~120	101.8	合格
8	不透明度	%	≥85.0	94.1	合格
9	交货水分	%	3.5~7.0	4.3	合格
10	平滑度 (两面均)	s	≥15	正面: 28 反面: 25	合格
11	尺寸偏差	mm	长度: ±2 宽度: ±2	0 0	合格 合格
12	偏斜度	mm	≤2	1	合格
13	尘埃度	个/m ²	0.3mm ² ~1.5mm ² : ≤80 >1.5mm ² : 不应有	0 0	合格 合格
14	内装量偏差	%	-1~+2	0	合格
15	标识、包装	—	每包 (件、卷) 纸的外包装应明显标出产品名称、产品标准代号与顺序号、商标、规格、张数、定量、等级和生产企业名称、地址、合格标志等; 复印纸应具有防潮性能的纸或其他材料包好, 封牢	符合	合格

附注:

1. 试验地点 (如与本报告地址不同): _____
2. 委托单位地址: 浙江省宁波市宁海县得力工业园 邮编: _____
3. 检验环境条件: 按标准要求
4. 抽样程序 (如适用): _____
5. 样品特性及状态: 完好无异常
6. 偏离标准方法的说明 (如适用): _____
7. 检验结果不确定度说明 (如适用): _____
8. 分包项目及分包方 (如适用): _____
9. 对检验报告若有异议, 应于收到报告之日起十五日内向检验单位提出。
10. 检验结果栏中 “/” 表示项目未进行检验, “—” 表示该项目不适用。
11. 本所获 CMA、CAL 认定授权的检验能力覆盖企业标准 Q/NDL 97-2020 所检的全部项目 (参数)。